

## Reparación y mantenimiento de EIFS

ER No. 1.02

### Recubrimiento de los acabados EIFS

*Se puede volver a recubrir fácilmente los acabados de EIFS para refrescar la apariencia del revestimiento o para cambiar el color. Sto fabrica productos de recubrimiento diseñados específicamente para este propósito. StoSilco® Shield es el producto de recubrimiento preferido para esta aplicación. StoSilco® Shield es un recubrimiento de silicona para paredes, mejorado con emulsiones, que se puede aplicar con rociador, rodillo y brocha. La inclusión de silicona convierte al StoSilco® Shield en un producto más hidrófobo que los recubrimientos acrílicos estándar. Esto ayuda a mantener el recubrimiento más limpio durante más tiempo. Sto Maxicryl es otro recubrimiento de Sto que se puede considerar para este propósito, cuando los contaminantes atmosféricos no representen un problema. Si existiesen fisuras superficiales menores de 0.8 mm (1/32") de ancho en el acabado EIFS texturizado, se recomienda StoSilco® Lastic como una alternativa. Éste es un recubrimiento de elastómero de alta acumulación (10-17 milésimas en seco) diseñado para suministrar el material de relleno entre fisuras. Antes de volver a aplicar un recubrimiento, la superficie de acabado debe estar firme y exenta de defectos tales como desprendimientos, ampollado, agrietado o delaminación. Las superficies deben limpiarse completamente para eliminar los contaminantes, incluso la suciedad y el moho, que pudiesen afectar la adhesión del recubrimiento. Consulte el procedimiento ER 1.01, "Limpieza de EIFS", para obtener recomendaciones detalladas para la limpieza. Para el uso con EIFS seleccione colores con un índice de reflexión de luz de 20 o más.*

### Herramientas necesarias:

- 1) Equipo de rociado o rodillo para pintar o brochas de alta calidad para pintura
- 2) Manguera para jardín
- 3) Lavadora a presión

### Procedimiento:

1. Repare y limpie la superficie EIFS a recubrir (incluya la inspección del calafateado y reemplácelo según sea necesario).
2. Proteja las áreas adyacentes contra el rociado excesivo, salpicaduras, etc.
3. Aplique el material de recubrimiento con rociador, rodillo o brocha de acuerdo con las recomendaciones de Sto (consulte las especificaciones apropiadas y los boletines del producto). Proteja el recubrimiento instalado de la lluvia y de las temperaturas de congelación hasta que seque completamente.

### Materiales necesarios:

- 1) Recubrimiento Sto (se recomiendan StoSilco® Shield o Sto Maxicryl)
- 2) Cinta de enmascarar, toldos plásticos, etc. para protección contra salpicaduras del rociado

